















| Produkteigenschaften | | Vinyl Dryback | |
|--|--------------------------|---|--|
| Format | | 610 x 305 x 2 mm | 1219 x 229 x 2 mm |
| Verpackung | Paket: | 22 Elemente / 4,093 m ² / 16,192 kg | 16 Elemente / 4,466 m ² / 17,680 kg |
| | Palette: | 56 Pakete / 229,208 m ² / 936,752 kg | 54 Pakete / 241,164 m ² / 984,720 kg |
| Toleranzen: Anforderung DIN EN ISO 10582 | | | |
| Flächengewicht | ≥ 3.700 g/m ² | | |
| Bestimmung der Rechtwinkligkeit (≤ 0,25 mm) | ≤ 0,10 mm | | |
| Bestimmung der Kantengeradheit (≤ 0,35 mm/m) | ≤ 0,20 mm/m | | |
| Garantieleistung | Privater Bereich | 10 Jahre (laut Parador Garantiebestimmungen) | Hinweise - nur für vollflächige Verklebung geeignet - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten |
| | Gewerblicher Bereich | - | |
|  EN 14041:2004/AC:2006 | |  | |

| Klassifizierung | | | |
|---|--|----------------------|--|
| | | Prüfnorm | Bewertung |
|  | Nutzungsstufe 23 Stark beanspruchter privater Wohnbereich | DIN EN ISO 10582 | Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro |
|  | Nutzungsstufe 31 Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich | DIN EN ISO 10582 | Hotels, Konferenzräume, kleine Büros |
|  | Nutzschichtdicke | DIN EN ISO 24340 | 0,3 mm |
| | Oberflächenvergütung | | UV Lack |
|  | Brandverhalten | EN 13501-1 | B _{f1} s1 (bei vollflächiger Verklebung) |
|  | Gleitreibung | EN 13893 EN 14041 | μ ≥ 0,30 DS |
|  | Fleckenunempfindlichkeit | EN ISO 26987 | Index 0, keine sichtbare Veränderung |
|  | Lichtechtheit | EN ISO 105 – B02 | Wollblauskala: Stufe ≥ 6 |
|  | Beanspruchung durch Stuhlrollen | ISO 4918 | Typ W, keine sichtbaren Veränderungen |
|  | Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre | EN 12664 | 0,012 m ² *K/W |
|  | Verschieben eines Möbelfußes | EN 424 | Keine sichtbaren Veränderungen |
|  | Eindruck nach konstanter Belastung | EN ISO 24343-1 | ≤ 0,10 mm |
|  | Maßänderung | EN ISO 23999 | < 0,25 % |
| | Antimikrobielle Wirksamkeit | ISO 22196 | Antibakteriell |
| | Rutschhemmung schiefe Ebene | DIN 51130 | Mineralstruktur / Steinstruktur / Gebürstete Struktur / Lebhaftige Struktur: R 9 Sägeraute Struktur: R 10 |
| | Entsorgung | | EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel 20 01 39 |

| | | | |
|---|-------------|-----------------|--|
| Änderung durch: | QMB Parador | Dateiname: | 20180101_PA_TDS_Vinyl_Basic_2.0_DE |
| Datum: | 01.01.2018 | Aktualisierung: | www.parador.de/service/katalogedownloads/datenblaetter |
| Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erst-Auslieferung. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab: | | | 01.01.2018 |