


















Productgegevens		
Formaat	2200 x 185 x 13 mm	
Toplaag	ca. 3,6 mm	
Verpakings-eenheid	Pak:	9 panelen / 3,663 m ² / 29,304 kg
	Pallet:	32 pakken / 117,216 m ² / 937,728 kg
Garantie (volgens Parador garantievoorwaarden)		25 jaar (huishoudelijk gebruik)
Opmerkingen		Technische veranderingen voorbehouden Onderhoud volgens handleiding
Productcertificaten		
 EN 14342:2013    		
   		

*is niet geldig voor gerookte producten.

Toleranties (EN 13489)	
Toegestane lengte-afwijking ($\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Toegestane Breedte-afwijking ($\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Rechthoekigheid van een element ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Lengte-kromming van desbetreffende element ($\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Dwars-kromming over de breedte ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Oppervlakte-beknopptheid ($\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Vochtigheidsgehalte in het hout bij eerste uitlevering (5-9%)	6 – 8 %

Classificatie productgegevens			
		Methode	Beoordeling
	Belasting door bureaustoelen	EN 425	Een bureostoel-mat wordt geadviseerd
	Afdruk naar constante belasting	EN 424	geen zichtbare verandering
	Warmteweerstand Installatie op vloerverwarming – geschikt met gepaste ondervloer	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Emissie Formaldehyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	$\leq 0,05$ ppm
	Reductie doorgangsgeluid	ISO 717-2	18 dB (op Akustik-Protect 100)
	Afvoer		EAC categorie 20 01 38

Classificatie overlakte				
		Methode	Beoordeling	
			Lak-afwerking	Natuurolie-afwerking plus
	Slip weerstand	EN 13893	$\mu \geq 0,47$	$\mu \geq 0,49$
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nat) 51 SRT (SRV droog)	99 (USRV)
	Brandklassering (zwevende installatie)	EN 13501-1	D _n s1	
	Brandklassering (gelijmde installatie)	EN 13501-1	D _n s1	
	Chemisch weerstandsvermogen	EN 13442	Klasse 5	Klasse 5 behalve ammoniakoplossing (Klasse 2)
	Hechting / ruitjesproef	ISO 2409	0	n.n.
	Anti-slip (schuine vlakte)	DIN 51130	R 9	R 10

Wijziging door:	QMB	File:	20190901_PA_TDS_Parkett_Classic_NL
Datum:	01.08.2013	Meest actuele versie zie:	www.parador.nl/service/catalogi-und-downloads/technische-fiches
Ons technische fiches worden doorgaand geactualiseerd en aan de stand van de techniek toegepast. Deze versie vervangt alle vroegere versies en is geldig vanaf:			01.09.2019

Vrije sortering volgens EN 13489								
Assortiment:	Scheepsvloer							
Eigenschappen (EN 1310):	Bovenkant van de lamelle							
Houtsoort:	Canadese esdoorn	Berg esdoorn	Beuken		Eiken			
Botanische naam / Code (EN 13556):	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Abbreviatie / sortering / datum (intern):	ES-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			
	Versie 3 / 2012	Versie 5 / 2019	Versie 6 / 2019		Versie 13 / 2019			
	N2	N2	N2	N3	N1	N2	N3	N4
Sortering:	Natur	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living astig
Spint	-	-	-	-	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan (ook lichte verkleuringen)	toegestaan (ook lichte verkleuringen)
Knoesten (stevig hechtend)	niet toegestaan	toegestaan: t/m 10 mm	toegestaan: t/m 10 mm	toegestaan: t/m 20 mm	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan: t/m 30 mm
Open knoesten	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan: t/m 20 mm
Punt-knoestjes	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	toegestaan: t/m 6 mm	toegestaan	toegestaan: kattenpootjes
Gevulde knoesten	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan
Ondiepe scheuren, haarscheuren	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Suiker- / Minerale insluitsels	toegestaan: zwarte strepen	toegestaan: kleurgallen t/m 80 mm	toegestaan: kleurgallen t/m 80 mm	toegestaan: kleurgallen	-	-	-	-
Bast & schors beelden	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Lichtscheuren	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan
Dwars-vezels	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium
Gezond kernhout	niet toegestaan	toegestaan: t/m 10 mm	toegestaan: t/m 10 mm	toegestaan	-	-	-	toegestaan
Houtstraal	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan
Kleurverschillen	toegestaan: lichte kleurschillen	toegestaan: lichte kleurschillen, lichte verkleuringen	toegestaan: alle kleurschakeringen	toegestaan: alle kleurschakeringen / lichte verkleuringen	toegestaan: lichte kleurschillen	toegestaan: alle kleurschakeringen, lichte verkleuringen	toegestaan: alle kleurschakeringen	toegestaan: alle kleurschakeringen, lichte verkleuringen
Witte strepen	-	-	-	-	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan
Stapellatten-markering	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Houtworm, Insectenschade (EN 1311)	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Niet zichtbare delen								
Alle genoemde sorteringen met betrekking tot grote of kwantiteit zijn op het niet zichtbare deel toelaatbaar, aangezien dit de houdbaarheid van de vloer niet aantast.								
Opmerking								
Niet meer dan 3% van de lamellen mogen in de laagst genoemde sortering vallen. Hout is een natuur-product en daarom in kleur en structuur onderscheidend. Stalen, prospecten, brochures en foto's gelden daarom allen als een voorbeeld en zijn niet bindend. Okk de werking van zonlicht heft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur(en). Daarom kan dat product op het tijdstip van de uitlevering duidelijke verschillen met het staal vertonen.								

Wijziging door:	QMB	File:	20190901_PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_NL
Datum:	01.05.2013	Aktualisatie:	www.parador.nl/service/catalogi-und-downloads/technische-fiches
Ons technische fiches worden doorgaand geactualiseerd en aan de stand van de techniek toegepast. Deze versie vervangt alle vroegere versies en is geldig vanaf:			
	01.09.2019		Pagina 1 van 3

Vrije sortering volgens EN 13489							
Assortiment:	Scheepsvloer					Fineline	
Eigenschappen (EN 1310):	Bovenkant van de lamelle					Bovenkant van de deklaag	
Houtsoort:	Europees essen	Europees kersen		Amerikaanse walnoot		Eiken	Europees essen
Botanische naam / Code (EN 13556):	Fraxinus excelsior L. / FXEX	Prunus avium L. / PRAV		Juglans nigra L. / JGNG		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Fraxinus excelsior L. / FXEX
Abbreviatie / sortering / datum (intern):	ER-L-ES	ES-L-KIR eur		ER-L-SWN		ER-L-EI	ER-L-ES
	Versie 6 2012	Versie 3 2012		Versie 5 2015		Versie 1 2011	Versie 1 2011
	N3	N2	N3	N2	N3	N2	N3
Sortering:	Living	Natur	Living	Natur	Living	Natur	Natur
Spint	-	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	-
Knoesten (stevig hechtend)	toegestaan: t/m 30 mm	niet toegestaan	toegestaan: t/m 15 mm	toegestaan: t/m 30 mm	toegestaan: t/m 30 mm	toegestaan: t/m 30 mm	toegestaan: t/m 30 mm
Open knoesten	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan: t/m 10 mm	niet toegestaan
Punt-knoestjes	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan: kattenpootjes	toegestaan
Gevulde knoesten	toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan
Ondiepe scheuren, haarscheuren	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Suiker- / Minerale insluitels	toegestaan	-	-	-	toegestaan	-	toegestaan
Bast & schors beelden	toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Lichtscheuren	niet toegestaan	-	-	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan	niet toegestaan
Dwars-vezels	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium
Gezond kernhout	toegestaan	-	-	-	-	toegestaan	toegestaan
Houtstraal	toegestaan	-	-	-	-	toegestaan	toegestaan
Kleurverschillen	toegestaan: alle kleurschakeringen	toegestaan: lichte kleurverschillen	toegestaan: alle kleurschakeringen	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan
Witte strepen	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	-	-	toegestaan	toegestaan
Stapellatten-markering	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Houtworm, Insectenschade (EN 1311)	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Niet zichtbare delen							
Alle genoemde sorteringen met betrekking tot grote of kwantiteit zijn op het niet zichtbare deel toelaatbaar, aangezien dit de houdbaarheid van de vloer niet aantast.							
Opmerking							
Niet meer dan 3% van de lamellen mogen in de laagst genoemde sortering vallen. Hout is een natuur-product en daarom in kleur en structuur onderscheidend. Stalen, prospecten, brochures en foto's gelden daarom allen als een voorbeeld en zijn niet bindend. Okk de werking van zonlicht heft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur(en). Daarom kan dat product op het tijdstip van de uitlevering duidelijke verschillen met het staal vertonen.							

Wijziging door:	QMB	File:	20190901_PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_NL
Datum:	01.05.2013	Aktualisatie:	www.parador.nl/service/catalogi-und-downloads/technische-fiches
Ons technische fiches worden doorgaand geactualiseerd en aan de stand van de techniek toegepast. Deze versie vervangt alle vroegere versies en is geldig vanaf: 01.09.2019			
			Pagina 2 van 3

Vrije sortering volgens EN 13489									
Assortiment:	Landhuisvloer								
Eigenschappen (EN 1310):	Bovenkant van de deklaag								
Houtsoort:	Eiken						Europ. essen	Lariks	
Botanische naam / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE						Fraxinus excelsior L. / FXEX	Larix decidua Mill. / LADC	
Abbreviatie / sortering / datum (intern):	ER-LH-EI				ER-LH-EI ger.		ER-LH-EI themo	ER-LH-ES	ER-LH-LÄR
	Versie 2 / 2018			Versie 7 / 2018	Versie 2 / 2016		Versie 2 / 2016	Versie 1 / 2011	Versie 1 / 2014
Sortering:	LH N2	LH N3	LH N4	LH N6	LH N3	LH N6	LH N4	LH N4	LH N5
Sortering:	Select	Natur	Living	Rustikal	Natur	Rustikal	Living	Living	Rustikal
Spint	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	-	toegestaan
Knoesten (stevig hechtend)	toegestaan: t/m 15 mm	toegestaan: t/m 30 mm	toegestaan: t/m 50 mm	toegestaan: t/m 80 mm	toegestaan: t/m 30 mm	toegestaan: t/m 80 mm	toegestaan: t/m 50 mm	toegestaan: t/m 30 mm	toegestaan: t/m 50 mm
Open knoesten	niet toegestaan	toegestaan: t/m 15 mm	toegestaan: t/m 25 mm	toegestaan: t/m 60 mm	toegestaan: t/m 15 mm	toegestaan: t/m 60 mm	toegestaan: t/m 30 mm	toegestaan: t/m 15 mm	toegestaan: t/m 25 mm
Punt-knoestjes	toegestaan	toegestaan: kattenpootjes	toegestaan: kattenpootjes	toegestaan: kattenpootjes	toegestaan	toegestaan	toegestaan: kattenpootjes	toegestaan	toegestaan
Gevulde knoesten	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan
Ondiepe scheuren, haarscheuren	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	toegestaan
Suiker- / Minerale insluitsels	-	-	-	-	-	-	-	niet toegestaan	toegestaan
Bast & schors beelden	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan
Lichtscheuren	toegestaan: sterscheuren in knoesten	toegestaan: sterscheuren in knoesten	toegestaan: sterscheuren in knoesten	toegestaan: sterscheuren in knoesten	toegestaan: sterscheuren in knoesten	toegestaan: sterscheuren in knoesten	toegestaan: sterscheuren in knoesten	toegestaan	toegestaan
Dwars-vezels	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium	geen criterium
Gezond kernhout	niet toegestaan: merg	niet toegestaan: merg	niet toegestaan: merg	toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	-
Houtstraal	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	toegestaan	-
Kleurverschillen	toegestaan: lichte kleuverschillen	toegestaan: lichte kleuverschillen	toegestaan: lichte kleuverschillen	toegestaan: lichte kleuverschillen, lichte verkleuringen	toegestaan: uniforme, lichtbruine kleuverschillen	toegestaan: lichte kleuverschillen	toegestaan: lichte kleuverschillen	toegestaan	toegestaan: gelig-bruine t/m ros-bruine kleuverschillen
Witte strepen	niet toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	-	-
Stapellatten-markering	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Insectenschade (EN 1311)	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan	niet toegestaan
Niet zichtbare delen									
Alle genoemde sorteringen met betrekking tot grote of kwantiteit zijn op het niet zichtbare deel toelaatbaar, aangezien dit de houdbaarheid van de vloer niet aantast.									
Opmerking									
Niet meer dan 3% van de lamellen mogen in de laagst genoemde sortering vallen. Hout is een natuur-product en daarom in kleur en structuur onderscheidend. Stalen, prospecten, brochures en foto's gelden daarom allen als een voorbeeld en zijn niet bindend. Okk de werking van zonlicht heft invloed op de natuurlijke verandering van de houtkleur(en). Daarom kan dat product op het tijdstip van de uitlevering duidelijke verschillen met het staal vertonen.									

Wijziging door:	QMB	File:	20190901_PA_TDS_Parkett_Classic_Anhang_NL
Datum:	01.05.2013	Aktualisatie:	www.parador.nl/service/catalogi-und-downloads/technische-fiches
Ons technische fiches worden doorgaand geactualiseerd en aan de stand van de techniek toegepast. Deze versie vervangt alle vroegere versies en is geldig vanaf:			01.09.2019
			Pagina 3 van 3